

Latewax™ **Воск моделировочный скульптурный**

Назначение

Предназначен для изготовления выплавляемых восковых моделей промежуточных звеньев при изготовлении мостовидных зубных протезов, а также для моделирования элементов бюгельных протезов, вкладок, полукоронки, виниров, штифтовых зубов.

Свойства

Воск моделировочный скульптурный **Latewax** обладает длительным сохранением формуемости в процессе охлаждения. При обжиге керамической формы воск выгорает без остатка.

Выпускается в виде брусков зеленого цвета.

Способ применения

Для гибки или формовки восковой заготовки ее выдерживают в теплой воде температурой (45-50) °С в течение 10 минут. После охлаждения заготовки проводят ее обработку известными способами при помощи ручных инстру-


ментов (штихели, резцы, скальпели). После окончания обработки и проверки полученную восковую заготовку осторожно заполировывают (глянцуют) нитяным фильцем.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Latewax в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"

61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

Latewax™

Віск моделювальний скульптурний

Призначення

Призначений для виготовлення витоплюємих воскових моделей проміжних ланок при виготовленні мостовидних зубних протезів, а також для моделювання елементів бюгельних протезів, вкладок, полукоронки, вінірів, штівтових зубів.

Властивості

Віск моделювальний скульптурний **Latewax** володіє тривалим збереженням формустійкості в процесі охолодження. При випаленні керамічної форми віск вигоряє без залишку.

Випускається у вигляді брусків зеленого кольору.

Спосіб застосування

Для гнуття або формування воскової заготовки її витримують в теплій воді з температурою (45-50) °С протягом 10 хвилин. Після охолодження заготовки проводять її обробку відомими способами за допомогою


ручних інструментів (штихелі, різці, скальпелі). Після закінчення обробки і перевірки отриману воскову заготовку обережно заполіровують (глянсують) нитяним фільцем.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Latewax в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує рекомендуєми кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус"

61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua