

Инструкция по применению

Редакция 05.2020



Replex[®]-LC

Цемент прокладочный гидроксидкальциевый светоотверждаемый

Назначение

Replex-LC предназначен к применению в стоматологии при лечении глубокого кариеса для прямого и непрямого покрытия пульпы.

Свойства

Цемент Replex-LC представляет собой светоотверждаемый материал, содержащий гидроксид кальция. Цемент стимулирует регенерационные процессы в тканях зуба и оказывает антимикробное действие. Готовая прокладка имеет некоторые упруго-эластичные свойства и устойчивость к кратковременному воздействию фосфорнокислых травильных составов.

Материал рентгеноконтрастный.

Способ применения

Перед наложением прокладки тщательно очищают и просушивают полость. Цемент

вносят непосредственно из шприца через насадку в зону рога пульпы слоем толщиной примерно 0,5 мм. Пасту распределяют штопфером по дну и частично по стенкам полости, не переходя дентин-эмалевую границу. Излишек пасты удаляют ватным шариком. Прокладку отверждают при помощи фотополимеризатора в течение 20 секунд.


Через 1-2 минуты можно наносить при необходимости изолирующую прокладку (например, Reoliner-LC) или травильный состав по методике применения адгезионной системы.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков,
ул. Текстильная, 82
Тел.+380577332697
www.latus.com.ua

Только для профессионального использования





Replex[®]-LC

Цемент прокладочний
гідроксид кальцієвий
світлотверднучий

Призначення

Replex-LC призначений до застосування в стоматології при лікуванні глибокого каріесу для прямого і непрямого покриття пульпи.

Властивості

Цемент Replex-LC представляє собою світлотверднучий матеріал, що містить гідроксид кальцію. Цемент стимулює регенераційні процеси в тканинах зуба і має антимікробну дію.

Готова прокладка має деякі пружно-еластичні властивості, а також стійкість до короткоспільногоплив фосфорнокислих травильних сполук.

Матеріал рентгеноконтрастний.

Спосіб застосування

Порожнину перед накладенням прокладки ретельно очищають і просушують. Цемент вносять безпосередньо зі шприца через

насадку в зону рогу пульпи шаром завтовшки приблизно 0,5 мм. Пасту розподіляють штопфером по дну і частково по стінках порожнини, не переходячи дентин-емалеву межу. Надлишок пасті видаляють ватяною кулькою. Прокладку отверждают за допомогою фотополімеризатора протягом 20 секунд.

Через 1-2 хвилини можна наносити при необхідності ізолюючу прокладку (наприклад, Reoliner-LC) або труючу сполуку по методиці застосування адгезійної системи.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків,
вул. Текстильна, 82
Тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

Тільки для професійного використання

